

بررسی راهکارهای افزایش پایداری شیب‌های خاکی در کانال‌های آبیاری

قاسم پناهی¹، سعیدرضا خداشناس^{2*}

تاریخ دریافت: 1395/8/26 تاریخ پذیرش: 1395/11/24

چکیده

از دیدگاه مهندسی ژئوتکنیک، روش‌های افزایش پایداری شیب‌های خاک به سه دسته کلی روش‌های مکانیکی، تسلیح خاک و شیمیایی، تقسیم می‌شوند. اصلاح رفتار خاک به کمک افزودنی‌ها که جز روش‌های شیمیایی طبقه‌بندی می‌شود، همواره به عنوان یکی از روش‌های موثر در افزایش پایداری شیب‌های خاکی، مدنظر پژوهشگران در مهندسی ژئوتکنیک بوده است. در این پژوهش اثر افزودن چهار ماده سدیم کلرید³، کلسیم کلرید⁴، آهک⁵ و مخلوط آهک و خاکستر تفراله نیشکر، در سه سطح 5، 7/5 و 10 درصد وزنی طی دو دوره عمل‌آوری 7 و 21 روز، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که سدیم کلرید، پایداری شیب‌های خاکی را کاهش و کلسیم کلرید، آهک و مخلوط آهک و خاکستر تفراله نیشکر موجب افزایش پایداری در شیب‌های خاکی می‌شوند. همچنین نتایج بیانگر آن بود که دوره عمل‌آوری 21 روزه نسبت به دوره عمل‌آوری 7 روزه تاثیر بیش‌تری در افزایش یا کاهش پایداری شیب‌های خاکی داشت.

واژه‌های کلیدی: آهک، خاکستر تفراله نیشکر، سدیم کلرید، کلسیم کلرید، کانال خاکی

مقدمه

تیرک‌هایی با جنس‌های مختلف (چوبی، فلزی، بتنی و ...) استفاده می‌شود. در این روش اصطکاک بین خاک و تیرک، موجب افزایش پایداری می‌شود. در اصلاح رفتاری خاک‌های مساله‌دار به روش شیمیایی، معمولاً به آن موادی که دارای کلسیم و سلیسیم می‌باشند، مانند آهک، سیمان، کلسیم کلرید و ... اضافه می‌کنند. حضور کلسیم در خاک باعث ساخته شدن و تشکیل خاکدانه‌ها شده و سلیسیم موجب سخت شدن خاکدانه‌ها می‌شود. تشکیل خاکدانه‌ها در خاک و همچنین سخت شدن آن‌ها باعث افزایش مقاومت برشی خاک شده که در جهت افزایش پایداری شیب‌های خاکی می‌باشد. تکنیک اصلاح خاک‌های مساله‌دار با آهک از زمان‌های گذشته مورد استفاده قرار می‌گرفته است. در ایران نیز تحقیقات بسیاری در رابطه با اصلاح و تثبیت خاک‌های رسی به روش شیمیایی، انجام شده است. شهسواری و عباسی (1390)، طی انجام آزمایشی تاثیر افزودن نمک سدیم کلرید به خاک رس را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آن‌ها نشان داد که وجود نمک سدیم کلرید در خاک باعث کاهش چسبندگی و افزایش زاویه اصطکاک داخلی خاک می‌شود. کوثیم و همکاران نیز نشان دادند افزودن محلول سدیم کلرید به خاک، مقاومت آن را کاهش داد (Kusim et al., 2013). آمو و سلیمی نشان دادند که با افزودن نمک‌های سدیم، کلسیم و منیزیم به خاک، ظرفیت باربری خاک رسی را می‌توان افزایش داد (Amu and Salimi, 2010). شهسواری

پایداری شیب‌های خاکی به عوامل متعددی وابسته می‌باشد. از جمله عوامل مهم و موثر در پایداری شیب‌های خاکی می‌توان به دبی عبوری از کانال، زاویه شیب، جنس خاک، چسبندگی خاک، زاویه اصطکاک داخلی خاک، مقاومت برشی خاک و ... اشاره کرد. خاک اکثر نقاط کشورمان را خاک‌های ریزبافت و رسی تشکیل می‌دهند که در اکثر مواقع این خاک‌ها از نظر ظرفیت باربری، نشست، تورم و ... جز خاک‌های مساله‌دار محسوب می‌شوند. این ویژگی خاک‌های ریزبافت و رسی سبب کاهش پایداری در شیب‌های خاکی می‌شوند که برای اصلاح آن‌ها از روش‌های مکانیکی، تسلیح خاک و روش‌های شیمیایی، کمک می‌گیرند. در اصلاح رفتار خاک به روش مکانیکی که بیش‌تر در احداث سدها کاربرد دارد، خاک را بوسیله غلطک‌های مناسب، متراکم می‌کنند. در این روش برای رسیدن به تراکم مورد نظر، غلطک‌ها به دفعات روی خاک محل مورد نظر حرکت می‌کنند. در اصلاح خاک به روش تسلیح، در خاک مورد نظر از

1- دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، دانشگاه فردوسی مشهد

2- استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

(* - نویسنده مسئول: Email: khodashenas@ferdowsi.um.ac.ir)

3- NaCl

4- CaCl₂

5- CaCO₃

اصطکاک داخلی خاک کاهش می‌یابد (Chong and Kasim., 2015). ابدی و همکاران، با بررسی عددی تاثیر آهک بر خاک‌لای، افزایش پایداری خاک اصلاح شده با آهک را گزارش کردند (Abdi et al., 2015). دی سانتو و همکاران، با انجام آزمایش برش تک-محوری و هدایت هیدرولیکی، افزایش مقاومت و کاهش ضریب هدایت هیدرولیکی را با افزودن آهک به خاک رسی گزارش کردند (Disante et al., 2015). نائینی و همکاران و جاها و سیواپولا، افزایش مقاومت خاک و ظرفیت باربری آن و همچنین کاهش پتانسیل تورم را با افزودن آهک به خاک رس گزارش کردند (Naeini et al., 2015 and Jha and Sivapullaiah., 2015). علی و همکاران با افزودن خاکستر تفال نیشکر و پودر سنگ به خاک رس نشان دادند که افزودن این دو ماده به خاک رسی سبب کاهش پتانسیل تورم و رطوبت بهینه و افزایش وزن مخصوص می‌شود (Ali et al., 2014). قو و همکاران با افزودن خاکستر ساقه برنج به خاک-لای، تغییرات حدود اتربرگ را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آن‌ها نشان داد که با افزودن خاکستر ساقه برنج به خاک‌لای، حد خمیری و حد روانی افزایش پیدا می‌کنند (Qu et al., 2014). صادق و همکاران افزایش ظرفیت باربری را با افزودن خاکستر تفال نیشکر به خاک رس گزارش کردند (Sadeeq et al., 2015). دانسو و همکاران نشان دادند که با افزودن خاکستر ساقه نیشکر به ماسه، مقاومت کششی آن را افزایش و وزن مخصوص آن را کاهش می‌دهد (Danso et al., 2015). کومار و کاپتا، افزایش مقاومت فشاری خاک‌لای را با افزودن خاکستر ساقه برنج گزارش کردند (Kumar and Gupta., 2015). مالیک و همکاران با افزودن خاکستر زغال‌سنگ به خاک رسی، نشان دادند که با افزودن خاکستر زغال‌سنگ به خاک رسی موجب افزایش مقاومت خاک و ظرفیت باربری آن می‌شود (Malik et al., 2015). عزیز و همکاران با افزودن خاکستر ساقه برنج به یک نمونه خاک رس، خواص فیزیکی آن را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آن‌ها نشان داد که میزان خمیرایی و پتانسیل تورم خاک با افزودن خاکستر ساقه برنج، کاهش می‌یابد (Aziz et al., 2015). در جدول 1 خلاصه‌ای از مطالعات گذشته ارائه شده است.

در این پژوهش، تاثیر 4 ماده سدیم کلرید، کلسیم کلرید، آهک و مخلوط آهک و خاکستر تفال نیشکر، بر دو نوع خاک ریزدانه (رس و لای) بررسی شد. هدف از این پژوهش، انتخاب ماده‌ای است که بتواند مشکلات مقاومتی و مکانیکی خاک‌های ریزدانه و رسی که یکی از مهم‌ترین پارامترهای تاثیرگذار بر پایداری می‌باشد را برطرف می‌کند.

و عباسی (1390) با افزودن نمک سولفات سدیم¹ به خاک رس، نشان دادند که افزودن نمک مورد نظر به خاک رسی چسبندگی خاک کاهش و زاویه اصطکاک داخلی خاک افزایش می‌یابد. صداقت و خمیری (1394) با افزودن محلول کلسیم کلرید به خاک رس، تغییرات پارامترهای مقاومتی خاک را با دستگاه برش مستقیم، مورد بررسی قرار دادند که نتایج آن‌ها افزایش چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک را نشان داد. عابد و همکاران، بهبود مقاومت فشاری خاک رسی را با افزودن ترکیبات کلردار به آن را گزارش کردند (Abood et al., 2007). جعفر، طی انجام آزمایشاتی بر خواص فیزیکی یک نمونه خاک رسی چنین نتیجه‌گیری کرد که افزودن ترکیبات کلردار به خاک رسی موجب افزایش مقاومت برشی و وزن مخصوص و در عین حال سبب کاهش رطوبت بهینه می‌شود (Jafer., 2013). شریعتمداری و همکاران نیز با انجام آزمایشاتی چنین نتیجه‌گیری کردند که با افزودن ترکیبات کلردار به خاک‌های رسی، وزن مخصوص و هدایت هیدرولیکی خاک افزایش و رطوبت بهینه و پتانسیل تورم خاک کاهش می‌یابد (Shariatmadari et al., 2011). طاهرخانی و جوانمرد (1394)، طی انجام پژوهشی تاثیر آهک و سیمان را بر پتانسیل تورم خاک‌های رسی بررسی کردند. نتایج آن‌ها نشان داد که افزودن آهک و سیمان به خاک‌های رسی، پتانسیل تورم آن را کاهش می‌دهد. همچنین بیان کردند که تاثیر افزودن سیمان به خاک‌هایی که دامنه خمیرایی کمی دارند، بیش‌تر از تاثیر آهک می‌باشد. عابدی و همکاران (1394)، تاثیر آهک را بر دوام و پایداری خاک‌های رسی بررسی کردند. نتایج تحقیق آن‌ها نشان داد که با افزودن آهک به خاک‌های رسی، می‌توان میزان تورم خاک‌های رسی را به میزان 10% کاهش داد. کالیک و صادق، تاثیر آهک بر مقاومت فشاری تک محوره خاک را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آن‌ها افزایش مقاومت فشاری در خاک اصلاح شده با آهک را نشان می‌دهد (Calik and Sadeghlu., 2014). ماک و همکاران نیز با بررسی اثر افزودن آهک به خاک‌لای با انجام آزمایش برش سه‌محوری چنین گزارش کردند که افزودن آهک به خاک‌لای باعث افزایش چسبندگی و کاهش زاویه اصطکاک داخلی خاک می‌شود (Makki et al., 2015). عسگری و همکاران، اثر سیمان و آهک را بر روی پارامترهای فیزیکی و مقاومت فشاری خاک رس با خمیرایی کم را بررسی کردند. نتایج آن‌ها نشان می‌دهد که با افزایش درصد سیمان و آهک در خاک، مقدار رطوبت بهینه کاهش و حداکثر وزن مخصوص خشک و مقاومت فشاری خاک افزایش می‌یابد (Asgari et al., 2015). چانگ و کاسیم، با انجام آزمایش برش مستقیم، اثر آهک بر خاک رس را مورد بررسی قرار دادند. آن‌ها با انجام این آزمایش نشان دادند که با افزودن آهک به خاک رسی، چسبندگی افزایش و زاویه

جدول 1 - خلاصه‌ای از نتایج بررسی مقاومت مکانیکی خاک تحت اثر افزودنی‌های مختلف در مطالعات گذشته

ردیف	محقق	سال	خاک	نوع ماده افزودنی	آزمایش	درصد تغییرات
1	صداقت و خمیری	1394	رس	محلول کلسیم کلرید	آزمایش برش مستقیم	95% افزایش در چسبندگی
2	Kusim et al	2013	رس	محلول سدیم کلرید	آزمایش تک‌محوری	1/26% افزایش در زاویه اصطکاک داخلی خاک
3	شهبوساری و عباسی	1390	رس	سدیم کلرید	آزمایش سه‌محوری	25% کاهش مقاومت
4	شهبوساری و عباسی	1390	رس	سولفات سدیم	آزمایش سه‌محوری	0/63% کاهش در چسبندگی
5	Abood et al	2007	رس	ترکیبات کلردار	آزمایش تک‌محوری	0/16% کاهش در زاویه اصطکاک داخلی خاک
6	عابدی و همکاران	1394	رس	آهک	آزمایش تک‌محوری	18% کاهش در چسبندگی
7	Naeini et al	2015	رس	آهک	آزمایش برش مستقیم	50% افزایش در زاویه اصطکاک داخلی خاک
8	Jha et al	2015	رس	آهک	آزمایش تک‌محوری	80% افزایش مقاومت
9	Chong and Kassim	2014	رس	آهک	آزمایش تک‌محوری	278% افزایش مقاومت
10	Calik and Sadoghlu	2013	رس	آهک	آزمایش تک‌محوری	20% افزایش در چسبندگی
11	Makki et al	2013	لای	آهک	آزمایش سه‌محوری	14% کاهش در زاویه اصطکاک داخلی خاک
12	Asgari et al	2013	رس	آهک	آزمایش تک‌محوری	430% افزایش مقاومت
13	Danso et al	2015	ماسه	خاکستر ساقه نیشکر	آزمایش مقاومت کششی	170% افزایش مقاومت
14	Kumar and Gupta	2015	لای	خاکستر ساقه برنج	آزمایش تک‌محوری	16% افزایش مقاومت
15	Malik et al	2015	رس	خاکستر زغال سنگ	آزمایش تک‌محوری	75% افزایش در چسبندگی
						10% افزایش در زاویه اصطکاک داخلی خاک
						550% افزایش مقاومت
						141% افزایش مقاومت
						120% افزایش مقاومت
						102% افزایش مقاومت

مواد و روش‌ها

فشاری محصور نشده خاک که از پارامترهای تاثیرگذار بر پایداری شیب‌های خاکی می‌باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. سالانه بیش از یک میلیون تن تفاله نیشکر (باگاس)، بعد از شربت‌گیری در کارخانجات قند و شکر تولید می‌شود. این تفاله‌ها در اکثر مواقع توسط کارخانه‌ها سوزانده می‌شود و یا در محلی در نزدیکی کارخانه دفن می‌شود. تفاله ساقه نیشکر بدلیل داشتن مواد قندی، پس از گذشت مدت زمانی کوتاه طی فرآیند تخمیر، الکل تولید می‌کند. بالا رفتن دمای محیط دفن، باگاس دچار خودسوزی شده و بدون هیچ‌گونه استفاده‌ای از بین می‌رود.

برای انجام این پژوهش، دو نمونه خاک ریزدانه مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج حاصل از آزمایش‌های دانه‌بندی انجام شده به روش‌های الک و هیدرومتر، بر اساس استانداردهای طبقه‌بندی در سیستم یونیفاید، خاک‌ها در گروه CH (خاک رس با خمیری زیاد) و ML (خاک لای با پلاسیسیته کم)، طبقه‌بندی شدند. اطلاعات مربوط به دانه‌بندی و پارامترهای فیزیکی خاک‌ها در جدول 2 شرح داده شده است. مشخصات مواد افزوده شده برای بررسی تاثیر آن‌ها بر مقاومت خاک‌ها نیز در جدول 3 آورده شده است. در این پژوهش مقاومت

جدول 2- درصد ذرات و پارامترهای فیزیکی خاک‌های مورد آزمایش

خاک	رس (%)	لای (%)	ماسه (%)	چگالی (Kg/m ³)	وزن مخصوص خشک حداکثر (KN/m ³)	رطوبت بهینه (%)	رطوبت حد روانی (%)	رطوبت حد خمیری (%)
نمونه 1 (CH)	47	12	41	2590/52	14/32	24/5	87/2	28/9
نمونه 2 (ML)	23	61	16	2572/84	19/42	11/7	24/6	-

جدول 3- مشخصات افزودنی‌های مورد استفاده در آزمایش

ماده	فرمول شیمیایی	شکل ظاهری	چگالی (gr/cm ³)	وزن مخصوص (kN/m ³)	حلالیت بر حسب گرم در 100 گرم آب در 20 درجه
سدیم کلرید	NaCl	پودر - سفیدرنگ	2/16	21/18	35/9
کلسیم کلرید	CaCl ₂	دانه‌ای - سفیدرنگ	2/15	21/09	74/5
آهک	CaCO ₃	پودر - سفیدرنگ	2/71	26/58	-

باگاس را می‌توان یکی از منابع غنی سیلیس دانست. برای استفاده کردن از سیلیس موجود در گیاه نیشکر، باید سیلیس موجود در آن به صورت خالص، از آن جدا شود. یکی از روش‌های استخراج سیلیس از تقاله ساقه نیشکر، سوزاندن آن و تبدیل کردن آن به خاکستر می‌باشد. خالص بودن و مقدار سیلیس حاصل از سوختن تقاله ساقه نیشکر، به مدت زمان و دمای سوزاندن آن بستگی دارد. تولید حداکثر سیلیس با درصد خلوص بالا، با سوزاندن تقاله نیشکر در دمایی بین 500 تا 650 درجه سانتی‌گراد به مدت 2 ساعت می‌باشد. برای تولید خاکستر از تقاله نیشکر برای بکار بردن در این پژوهش،

تقاله نیشکر به مدت 2 ساعت در کوره‌ای با دمای 600 درجه سانتی-گراد سوزانده شد. نتایج حاصل از تجزیه شیمیایی خاکستر تقاله نیشکر و آهک در جدول 4 آمده است. کلسیم کلرید مورد استفاده در این پژوهش به صورت دانه‌های سفیدرنگ با ابعاد 2 تا 6 میلی‌متر بود که به صورت بسته‌های یک کیلوگرمی در بازار قابل تهیه می‌باشد. سدیم کلرید مورد استفاده نیز به صورت پودر سفیدرنگ در بسته‌های نیم کیلوگرمی در بازار موجود می‌باشد. آهک مصرفی در این پژوهش، آهک صنعتی ساوه از نوع شکفته بود که در کیسه‌های 25 کیلوگرمی با وزن مخصوص (0/55 gr/cm³) در بازار موجود می‌باشد.

جدول 4- تجزیه شیمیایی آهک و خاکستر تقاله نیشکر

ترکیب شیمیایی	SiO ₂ (%)	CaO (%)	Al ₂ O ₃ (%)	MgO (%)	K ₂ O (%)	سایر
آهک	3/29	88/27	1/04	0/81	-	6/59
خاکستر تقاله نیشکر	83/29	2/17	0/71	1/06	3/48	9/29

جهت آماده کردن نمونه‌ها، ابتدا خاک مورد نظر را در مقابل هوا خشک کرده و با ضربات پتک لاستیکی کلوخه‌های آن خرد شد. پس از خرد کردن کلوخه‌ها، خاک از الک شماره 10 عبور داده شد. مخلوط آهک و خاکستر تقاله نیشکر را برای مخلوط کردن با خاک با نسبت 2 به 1 (دو قسمت آهک و یک قسمت خاکستر تقاله نیشکر) ترکیب شد. سدیم کلرید، کلسیم کلرید، آهک و مخلوط آهک و خاکستر تقاله نیشکر با نسبت‌های 5%، 7/5% و 10% وزن خشک نمونه‌ها به آن‌ها اضافه شد. دلیل انتخاب این درصدها (مقادیر زیر 10%)، توجیه‌پذیری اقتصادی برای استفاده در پروژه‌های کلان عمرانی بود. پس از افزودن مواد اصلاحی مورد نظر به نمونه‌ها، مقدار آب لازم جهت رساندن رطوبت نمونه‌ها به رطوبت بهینه به آن‌ها اضافه شد. برای رساندن رطوبت نمونه‌ها به رطوبت بهینه از آب مقطر (آب بدون املاح)

استفاده شد. دلیل انتخاب رطوبت بهینه برای انجام آزمایش‌ها این است که بیش‌تر پروژه‌های عمرانی و ژئوتکنیکی در رطوبت بهینه انجام شوند. دلیل انتخاب رطوبت بهینه برای انجام پروژه‌های عمرانی این بود که بیش‌ترین مقاومت خاک زمانی حاصل می‌شود که میزان رطوبت خاک، برابر رطوبت بهینه باشد. برای جلوگیری از کاهش رطوبت نمونه‌ها، بعد از اضافه کردن رطوبت لازم و تیمارهای مختلف، در کیسه‌های پلاستیکی نگهداری شد. مدت زمان عمل‌آوری نمونه‌ها 7 و 21 روز و در دمای آزمایشگاه (25 درجه سانتی‌گراد) بود. در نهایت تغییرات مقاومت فشاری نمونه‌ها با انجام آزمایش برش تک محوری، بررسی شد. قابل ذکر است که آزمایشات انجام شده مطابق استانداردهای جدول 5 انجام شد.

جدول 5- استانداردهای مورد استفاده در آزمایش

آزمایش هیدرومتري	آزمایش تعیین دانسیته	آزمایش حدود اتربرگ	آزمایش پراکتور استاندارد	آزمایش برش تک محوری
ASTM-D422-63	ASTM-D854-87	ASTM-D4318-87	ASTM-D698	ASTM-D2166-8

در شکل‌های ارائه شده، مقاومت فشاری تک محوره به صورت نسبی آورده شده است. هدف از انجام این کار مشاهده و درک بهتر از

نتایج و بحث

نتایج حاصل از این پژوهش در قالب شکل‌های زیر ارائه می‌شود.

کلرید در خاکها و افزایش مدت زمان عمل‌آوری آن، از مقاومت فشاری تک محوره خاکها کاسته می‌شود. دلیل کاهش مقاومت خاکها با افزودن نمک سدیم کلرید به آن‌ها، تجمع یون Na^+ در اطراف ذرات رس و تشکیل یک لایه مضاعف یونی و در نتیجه پراکنده شدن ذرات خاک، می‌باشد. در خاک رس به دلیل بیش‌تر بودن ذرات باردار، یون‌های Na^+ بیش‌تری در اطراف آن‌ها تجمع پیدا می‌کند ولی در خاک‌لای بدلیل این‌که ذرات باردار کم‌تری دارد، ضخامت لایه یونی کم‌تر بوده و در نتیجه کاهش کم‌تری را در مقاومت خود، نشان می‌دهد. به همین دلیل تاثیر کاهشی مقاومت فشاری با افزودن نمک سدیم کلرید به خاکها، در خاک رس بیش‌تر از خاک‌لای می‌باشد. با توجه به شکل 1 می‌توان دریافت که دلیل نزدیک بودن نمودارهای عمل‌آوری 7 روزه و 21 روزه خاک‌لای، کم بودن درصد ذرات باردار در خاک‌لای می‌باشد. همین امر باعث می‌شود که افزودن نمک سدیم کلرید به خاک‌لای تاثیر چندانی بر روی آن نداشته باشد.

تغییرات بوجود آمده در نمونه‌های مورد بررسی بود. برای این کار مقاومت فشاری بدست آمده طی انجام آزمایش بر مقاومت فشاری نمونه شاهد (نمونه‌ای که هیچ ماده افزودنی به آن اضافه نشده بود)، تقسیم شد.

تاثیر سدیم کلرید

شکل 1، تاثیر نمک سدیم کلرید را بر خاک‌های مورد بررسی نشان می‌دهد. همان‌طور که در شکل مشخص است، نمک سدیم کلرید باعث کاهش مقاومت فشاری تک‌محوره خاکها شده است. کاهش مقاومت فشاری تک‌محوره خاکها با افزایش مقدار نمک سدیم کلرید در خاک، به دلیل آن است که یون سدیم (Na^+)، خاصیت دیسپرس کنندگی (پراکنده کنندگی) یون‌ها را دارد. از این رو حضور یون سدیم در خاک مانع از ایجاد پیوندهای یونی در خاک می‌شود. نتایج تحقیقات کوئیم و همکاران نیز، همین روند را برای نمک سدیم کلرید گزارش کردند (Kusim et al 2015). با افزایش درصد نمک سدیم-



شکل 1- تاثیر سدیم کلرید بر مقاومت فشاری تک محوری خاک‌های مورد بررسی طی دو دوره عمل‌آوری


تشکیل می‌دهد که ذراتی با بار منفی هستند. از طرفی کلسیم موجود در نمک کلسیم کلرید دارای بار مثبت است. در نتیجه ذرات رس و کلسیم یک پیوند یونی ایجاد می‌کنند که این امر باعث افزایش مقاومت فشاری تک محوره خاک رس می‌شود. در عمل‌آوری 7 روزه خاک رس، بیش‌ترین افزایش مقاومت فشاری در سطح 5% نمک می‌باشد. در این دوره عمل‌آوری با افزایش مقدار نمک، مقاومت فشاری کاهش پیدا می‌کند. دلیل این کاهش افزایش غلظت یون‌های کلسیم در اطراف ذرات رس و افزایش ضخامت لایه یونی اطراف آن می‌باشد. در عمل‌آوری 21 روزه خاک رس مشاهده می‌شود که بیش‌ترین مقاومت مربوط به سطح 7/5% نمک می‌باشد. در خاک‌لای

تاثیر کلسیم کلرید

شکل 2، تاثیر نمک کلسیم کلرید را بر مقاومت فشاری تک محوره خاک‌های رس و لای را نشان می‌دهد. مطابق این شکل، نمک کلسیم کلرید بر مقاومت تک محوره خاکها تاثیر مثبتی داشته است. دلیل این امر خاصیت فولوکوله شدن خاک توسط یون کلسیم (Ca^{2+}) می‌باشد. صداقت و خمیری‌ثانی (1394)، آمو و سلامی، و همچنین جافر، نیز افزایش مقاومت فشاری و ظرفیت باربری خاک را با افزودن نمک کلسیم کلرید به آن، گزارش کرده‌اند (Amu and Salami, 2010) (Jafer, 2013). بیش‌ترین تاثیر این نمک بر روی خاک رسی بوده است. در خاک‌های رسی بیش‌تر ذرات خاک را ذرات رس

مربوط به سطح 7/5% نمک می‌باشد. از این موضوع می‌توان نتیجه گرفت که سطح 7/5% نمک برای افزایش مقاومت فشاری خاک‌لای و خاک رسی با دوره عمل‌آوری طولانی، یک درصد بهینه می‌باشد

بدلیل این که ذرات رس کم‌تری وجود دارد، افزایش خیلی کمی در مقاومت فشاری آن به چشم می‌خورد. بطوری که نمودارهای عمل-آوری 7 و 21 روزه در خاک‌لای تقریباً بر هم منطبق هستند. در عمل‌آوری‌های 7 و 21 روزه خاک‌لای، بیش‌ترین مقاومت فشاری



شکل 2- تاثیر کلسیم کلرید بر مقاومت فشاری تک محوری خاک‌های مورد بررسی طی دو دوره عمل‌آوری

درصد افزایش مقاومت در دوره عمل‌آوری 7 روزه خاک رس و دوره‌های عمل‌آوری 7 و 21 روزه لای، در سطح 10% بوده است. دلیل این امر این است که با افزایش میزان آهک در خاک، امکان بوجود آمدن پیوندهای یونی بیش‌تر وجود دارد


تاثیر مخلوط آهک و خاکستر تفاله نیشکر

شکل 4، تاثیر افزودن مخلوط آهک و خاکستر تفاله نیشکر به خاک، بر مقاومت فشاری تک محوری آن را نشان می‌دهد. در یک دید کلی می‌توان دریافت که افزودن این مخلوط به خاک، تاثیرات مثبتی بر مقاومت فشاری خاک‌های مورد بررسی داشته است. دلیل این افزایش مقاومت فشاری تک محوره خاک‌ها با افزودن این مخلوط به آن، دو دلیل دارد. دلیل اول ایجاد پیوندهای یونی بین ذرات باردار رس و یون کلسیم موجود در آهک این مخلوط می‌باشد. دلیل دوم این امر سیلیس موجود در خاکستر تفاله نیشکر می‌باشد که باعث استحکام خاک‌دانه‌ها می‌شود. نتایج آزمایش‌های دانسو و همکاران و کومار و کاپا نیز همین روند را نشان می‌دهند (Danso et al, 2015) (Kumar and Gupta, 2015).

دلیل افزایش مقاومت فشاری خاک‌ها با افزودن مخلوط آهک و خاکستر تفاله نیشکر به خاک، ایجاد پیوند یونی بین یون‌های ناهم‌نام در رس و آهک (ذرات رس با بار منفی و یون کلسیم با بار مثبت) و همچنین سخت شدن این پیوندها به واسطه سیلیس موجود در

تاثیر آهک

شکل 3، تاثیر افزودن آهک به خاک‌های رس و لای بر مقاومت فشاری تک محوره خاک‌های رس و لای را نشان می‌دهد. مطابق این شکل، آهک تاثیر مثبتی در مقاومت فشاری تک محوره خاک‌ها داشته است. افزایش مقاومت فشاری تک محوره خاک‌ها با افزودن آهک به خاک بدلیل ایجاد پیوندهای یونی بین ذرات باردار رس و یون کلسیم موجود در آهک می‌باشد. نتایج بررسی‌های عابدی‌کوپایی و همکاران (1394)، کالیک و صادقلو در سال 2014 و کومار و کاپا در سال 2015 نیز همین تاثیر را نشان می‌دهد (Calik and Sadoghlu, 2015) (Kumar and Gupta, 2015). بدلیل باردار بودن ذرات رس (بار منفی) و باردار بودن یون کلسیم (بار مثبت)، یک پیوند یونی بین ذرات رس و یون کلسیم بوجود می‌آید که همین امر باعث افزایش مقاومت فشاری خاک‌ها می‌شود. در خاک‌های رسی بدلیل بیش‌تر بودن ذرات باردار نسبت به خاک‌لای، پیوندهای یونی بیش‌تری تشکیل می‌شود. افزایش بیش‌تر مقاومت فشاری در خاک رس نسبت به خاک‌لای به همین دلیل است. همان‌طور که در شکل 3 قابل مشاهده است، افزایش مقاومت فشاری در دوره‌های عمل‌آوری 21 روزه نسبت به دوره عمل‌آوری 7 روزه، بیش‌تر است. این روند به این دلیل است که ذرات باردار رس و یون کلسیم، فرصت بیش‌تری برای ایجاد پیوند یونی دارند. در عمل‌آوری 21 روزه خاک رس، بیش‌ترین افزایش مقاومت در سطح 7/5% آهک می‌باشد، درحالی که بیش‌ترین



شکل 3- تاثیر آهک بر مقاومت فشاری تک محوری خاک‌های مورد بررسی طی دو دوره عمل آوری

کوئیم و همکاران می‌باشد (Kusim et al, 2013). از شکل 5-ب می‌توان دریافت که عابود و همکاران در سال 2007 افزایش مقاومت کمتری را نسبت به پژوهش انجام گرفته، گزارش کردند (Abood et al, 2007). شکل 5-ج نشان می‌دهد که عابدی کویایی و همکاران (1394)، چانگ و کائیم و همچنین کومار و کاپا به ترتیب 1/7 و 2/78 و 4/3 برابر شدن مقاومت فشاری خاک را گزارش کردند (Chong and Kassim, 2015) و (Kumar and Gupta, 2015). در حالی که نتایج حاصل از انجام آزمایش‌ها در این پژوهش مقادیری بین این مقادیر، یعنی 2/91 برابر شدن مقاومت فشاری را نشان می‌دهد. در شکل 5-د مشاهده می‌شود که با افزودن مخلوط آهک و خاکستر تفالیه نیشکر به خاک، مقاومت فشاری نسبت به زمانی که خاکستر به صورت تنها به خاک افزوده می‌شود، به میزان بیش‌تری افزایش می‌یابد.


نتیجه‌گیری

همان‌طور که بیان شد یکی از عوامل موثر بر پایداری شیب‌های خاکی، مقاومت فشاری خاک می‌باشد. با توجه به این که در کانال‌های آبیاری، همواره جریان آب وجود دارد، و جریان آب دارای نیروی وزن می‌باشد، در نتیجه همواره نیروی ناشی از وزن آب متوجه شیب‌های خاکی کانال‌های آبیاری می‌باشد. از آنجایی که این نیرو در جهت کاهش پایداری شیب‌های خاکی کانال آبیاری عمل می‌کند، بررسی پارامترهای مقاومتی خاک مورد استفاده برای شیب‌های خاکی، امری ضروری به نظر می‌رسد. از جمله پارامترهای مقاومتی خاک،


با توجه به شکل 5 می‌توان دریافت که دوره‌های عمل آوری 21 روزه نسبت به دوره‌های عمل آوری 7 روزه، افزایش بیش‌تری در مقاومت فشاری داشته‌اند. این افزایش بیش‌تر به این دلیل است که برای ایجاد پیوندهای یونی، فرصت بیش‌تری بوده است. در خاک رس دلیل وجود ذرات باردار بیش‌تر نسبت به لای، افزایش بیش‌تری در مقاومت فشاری آن مشاهده می‌شود. در خاک لای دلیل وجود مقدار خیلی کم ذرات باردار، افزودن مخلوط مورد نظر به آن، تاثیر چندانی بر مقاومت آن نداشته است. با افزایش سطح مخلوط در هر دو دوره عمل آوری لای، مقاومت آن افزایش می‌یابد. در دوره عمل آوری 7 روزه رس نیز چنین روندی مشاهده می‌شود. ولی در دوره عمل آوری 21 روزه رس، بیش‌ترین مقاومت فشاری در سطح 7/5% مخلوط بوده است. از این فرآیند چنین می‌توان نتیجه گرفت که در دوره‌های عمل آوری مختلف برای خاک لای و دوره‌های عمل آوری کوتاه مدت در خاک رس، با افزایش سطح مخلوط در خاک، مقاومت آن نیز افزایش پیدا می‌کند. ولی در دوره‌های عمل آوری طولانی مدت برای خاک رس، برای رسیدن به بیش‌ترین مقاومت فشاری باید از درصد بهینه مخلوط استفاده شود. این درصد بهینه بر اساس آزمایش‌های انجام شده در این پژوهش، سطح 7/5% این مخلوط بدست آمده است.

در شکل 5 می‌توان تفاوت بین نتایج حاصل از این پژوهش و دیگر پژوهش‌ها را مشاهده کرد. همان‌طور که در شکل 5-الف مشاهده می‌شود، میزان کاهش مقاومت فشاری در پژوهش انجام شده با افزودن سدیم کلرید به خاک، بیش‌تر از نتایج بدست آمده از تحقیق


مقاومت فشاری می‌باشد که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.




شکل 4- تاثیر مخلوط آهک و خاکستر تفاله نیشکر بر مقاومت فشاری تک محوری خاک‌های مورد بررسی طی دو دوره عمل‌آوری




ب



الف



د



ج

شکل 5- مقایسه نتایج حاصل از این پژوهش با پژوهش‌های پیشین. الف) تاثیر افزودن سدیم کلرید. ب) تاثیر افزودن کلسیم کلرید. ج) تاثیر افزودن آهک. د) تاثیر افزودن مخلوط آهک و خاکستر تفاله نیشکر

توسعه علوم و مهندسی. تنکابن. ایران.

طاهرخانی، ح و جوانمرد، م. 1394. مقایسه تاثیر سیمان، آهک و نانو پلیمر CBR PLUS در کاهش تورم خاک‌های رسی بستر روسازی‌ها. نشریه زمین شناسی مهندسی. 4-9.

عابدی کوپایی، ج، نوروزیان، ک و عباسی، ن. 1394. ارزیابی دوام و پایداری خاک‌های رسی تثبیت شده با آهک هیدراته در مجاورت سازه‌های آبی. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک. 73-19.

Abadi, A.N., Aliasgharzadeh, M., Mirmohammadsadeghi, M., Hanifi, S. 2015. Effects of Adding Lime to Improve Levee Soil Layer Using Numerical Method (Case Study: Part VI of Bijar-Zanjan Four-Lane). Cumhuriyet Science Journal. 36:2079-2087.

Abood, T.T., Kasa, A.B., Chik, Z.B. 2007. Stabilisation of silty clay soil using chloride compounds. Journal of engineering science and technology 2:102-110.

Ali, R., Khan, H., Shan, A.A. 2014. Expansive Soil Stabilization Using Marble Dust and Bagasse Ash. International Journal of Science and Research, 3:2812-2816.

Amu, O., Salami, B.A. 2010. Effect of common salt on some engineering properties of eggshell stabilized lateritic soil. ARPN journal of Engineering and applied sciences 5:64-73.

Asgari, M.R., Baghebanzade, D.A., Bayat, M. 2015. Experimental study on stabilization of a low plasticity clayey soil with cement/lime. Arabian Journal of Geosciences. 8:1439-1452.

Aziz, M., Saleem, M., Irfan, M. 2015. Engineering behavior of expansive soils treated with rice husk ash. GEOMECHANICS AND ENGINEERING. 8:173-186.

Calik, U., Sadoglu, E. 2014. Classification, shear strength, and durability of expansive clayey soil stabilized with lime and perlite. Natural hazards. 71:1289-1303.

Chong, S.Y., Kassim, K.A. 2015. Effect of Lime on Compaction, Strength and Consolidation Characteristics of Pontian Marine Clay. Jurnal Teknologi. 72:41-47.

Danso, H., Martinson, D.B., Ali, M., and Williams, J.B. 2015. Effects of sugarcane bagasse fibre on the strength properties of soil blocks. p. 1-7. First International Conference on Bio-based Building Materials, 22-24 June. 2015. Clermont-Ferrand, France.

Di Sante, M., Fratolocchi, E., Mazzieri, F., Brianzoni, V. 2015. Influence of delayed compaction on the

بر اساس بررسی‌ها و آزمایشات انجام شده در این پژوهش، نتایج زیر قابل استنتاج و بیان می‌باشند:

سدیم کلرید موجب کاهش مقاومت فشاری خاک‌ها می‌شود. مخلوط آهک و خاکستر تفاله نیشکر، آهک و کلسیم کلرید به ترتیب بیش‌ترین تاثیر افزایشی را در مقاومت فشاری خاک‌ها داشتند. درصد بهینه مواد اصلاحی بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، معادل 7/5% وزنی نمونه‌ها می‌باشد.

افزایش یا کاهش مقاومت فشاری خاک‌ها، در دوره‌های عمل-آوری 21 روزه بدلیل داشتن زمان بیش‌تر برای ایجاد پیوندهای یونی بین ذرات باردار خاک و ترکیبات افزوده شده، بیش‌تر از دوره‌های عمل‌آوری 7 روزه بود.

پیشنهادها

با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش به دلایل زیر، توصیه می‌شود که در پروژه‌های عمرانی جهت افزایش مقاومت فشاری و کاهش پتانسیل تورم خاک، به جای افزودن آهک از مخلوط آهک و خاکستر تفاله نیشکر استفاده شود.

مخلوط آهک و تفاله نیشکر در شرایط یکسان، مقاومت فشاری خاک را به میزان بیش‌تری افزایش می‌دهد. قابل ذکر است که افزایش مقاومت فشاری افزایش پایداری شیب‌های خاکی را در پی دارد.

از آنجایی که تهیه خاکستر تفاله نیشکر نسبت به تولید آهک ارزان‌تر می‌باشد، از لحاظ اقتصادی در پروژه‌های کلان عمرانی کاملاً به صرفه می‌باشد.

با استفاده از مخلوط آهک و تفاله نیشکر، میزان استخراج از معادن و در پی آن مصرف سوخت و آلودگی هوا کاهش می‌یابد. استفاده از مخلوط آهک و تفاله نیشکر باعث کاهش آلودگی محیط زیست و منابع آب زیرزمینی می‌شود.

منابع

شهسواری، ا و عباسی، ن. 1390. ارزیابی تاثیر کلرید سدیم بر چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک‌های رسی. همایش ملی سازه، راه، معماری. چالوس. ایران.

شهسواری، ا و عباسی، ن. 1390. تاثیر نمک سولفات سدیم بر مقاومت برشی خاک‌های ریزدانه. اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه. زیباکنار. ایران.

صداقت، ا و خمیری‌ثانی، م. 1394. بررسی افزایش مقاومت خاک‌های رسی با وارد کردن محلول کلرید کلسیم. دومین کنفرانس ملی

- Effect of Coal Ash on Strength and CBR Properties of Lacustrine Soil. *International Journal of Engineering Research and Technology*. 3:37-42
- Naeini, S.A., Gholampoor, N., Najmosadaty, S.A. 2015. The Effect of Wetting-Drying Cycles and Plasticity Index on California Bearing Ratio of Lime Stabilized Clays. *Journal of Engineering Geology*. 9:2818.
- Qu, J., Li, B., Wei, T., Li, C., Liu, B. 2014. Effects of rice-husk ash on soil consistency and compactibility. *Catena*. 122: 54-60.
- Sadeeq, J.A., Ochepo, J., Salahudeen, A.B., Tijjani, S.T. 2015. Effect of Bagasse Ash on Lime Stabilized Lateritic Soil. *Jordan Journal of Civil Engineering*. 9:203-213.
- Shariatmadari, N., Salami, M., Karimpourfard, M. 2011. Effect of inorganic salt solutions on some geotechnical properties of soil-bentonite mixtures as barriers. *International Journal of Civil Engineering*. 9:103-110.
- compressibility and hydraulic conductivity of soil-lime mixtures. *Engineering Geology*. 185:131-138.
- Jafer, H.M. 2013. Stabilization of Soft Soils Using Salts of Chloride. *Babylon University/Engineering Sciences*. 21:1546-1554.
- Jha, A.K., Sivapullaiah, P.V. 2015. Mechanism of improvement in the strength and volume change behavior of lime stabilized soil. *Engineering Geology*. 198:53-64.
- Kumar A., Gupta, D. 2015. Behavior of cement-stabilized fiber-reinforced pond ash, rice husk ash-soil mixtures. *Geotextiles and Geomembranes*. 9:1-9
- Kusim, A.S., Abdullah, N.E., Hashim, H., Beeran, K.S. 2013. Effects of salt content on measurement of soil resistivity. p. 124-128. *Power Engineering and Optimization Conference*, 3-4 June. 2013. Langkawi, Malaysia.
- Makki-Szymkiewicz L., Hibouche A., Taibi, S., Herrier, G. 2015. Evolution of the properties of lime-treated silty soil in a small experimental embankment. *Engineering Geology*. 191:8-22.
- Malik, M., Iqbal, A., Manzoor, J., Nazir, H., Iqbal, T. 2015.

Evaluating Methods for Increasing the Stability Earth slop's in Irrigation Channels

G.Panahi,¹ S.R.Khodashenas^{*2}

Recived: Nov.16, 2016

Accepted: Feb.12, 2017

Abstract

From the perspective of geotechnical engineering, increasing the stability of earth slopes into three general categories, mechanical methods, soil reinforcement and chemical methods, are divided. The geotechnical engineering researchers have been considered on the soil behavior modification to aid additives that is classified in chemical methods, always as one of the most effective methods for increasing the stability of the earth slopes. In this study, the effect of adding four materials sodium chloride, calcium chloride, lime and mixed of lime and bagasse ash at 5, 7.5 and 10 wt% during the curing period of 7 and 21 days, were studied. The results of this study showed that sodium chloride reduces the stability of earth slopes, and calcium chloride, lime and mixed of lime and bagasse ash enhance the stability of earth slopes. The results also showed that the curing period of 21 days compared to 7-day curing period is more effective in increasing or decreasing the stability of earth slopes.

Keywords: Lime, bagasse ash, Sodium chloride, Calcium chloride, Earth channel

1- Graduate Student in Water Structures, Ferdowsi University of Mashhad

2- Professor , Water Engineering Department, Ferdowsi University of Mashhad

(*- Corresponding Author Email: khodashenas@ferdowsi.um.ac.ir)